




НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД»
НЕЗАЛЕЖНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

Україна, 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
E-mail: akp@akp.kiev.ua http://www.akp.kiev.ua
Тел.:(380 44) 501-4907 Факс: (380 44) 502-89-18



2Т102
ДСТУ ISO/IEC 17025

Атестат акредитації
виданий
Національним агентством по
акредитації України
№ 2Т102 від 29.05.17

Свідоцтво Мінздраву України об атестації на
право проведення радіаційного контролю
№ 180 от 13.10.00
подовжено листом № 176 від 09.03.06

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий лабораторією

Є.В. Скляренко

« 21 » червня 2018 р.

Дійсний до

« 20 » червня 2019 р.

П А С П О Р Т 080-06/18
радіаційної якості

Матеріали для підготовки поверхонь під оздоблення
(шпаклівки, штукатурки вирівнюючі)
виробництва ТОВ з П «Хенкель Баутехнік (Україна)» м. Вишгород
назва сировини і будівельного матеріалу

Виданий (кому) ТОВ з П «Хенкель Баутехнік (Україна)»
найменування підприємства (організації)

Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2
(адреса)

Виданий (ким) НВЛ НВП «АКП»
найменування організації, що проводила вимірювання

Україна, 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
(адреса)

Метод виміру спектрометричний

Тип приладу напівпровідниковий спектрометр СЕГ-002 «АКП-П», зав. № 21-05

Свідоцтво про калібрування UA 01 № 2738

Дата проведення калібрування 21.07.2017

3 примірники:

Замовник:

ТОВ з П «Хенкель Баутехнік (Україна)» 2 прим.
НВЛ НВП «АКП» 1 прим.

Паспорт може відтворюватися
тільки повністю та за згодою
НВЛ НВП «АКП»

Результати вимірювань

№ п/п	Назва сировини і будматеріалу	Питома активність природних радіонуклідів, Бк/кг			Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів, $A_{\text{еф}}$ (Бк/кг)	Клас застосування
		K-40	Th-232	Ra-226		
Матеріали для підготовки поверхонь під оздоблення (шпаклівки, штукатурки вирівнюючі), ДСТУ Б В.2.7-126:2011 Виробництва ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)» м. Вишгород						
1.	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	93,8	10,3	15,1	36,6	1
2.	Шпаклівка фасадна фінішна біла Ceresit СТ 225	35,5	< МВА*	< МВА*	3,02	1
3.	Шпаклівка фасадна фінішна світло-сіра Ceresit СТ 225	35,5	< МВА*	< МВА*	3,02	1
4.	Штукатурка декоративна гладка Ceresit СТ 34	93,8	10,3	15,1	36,6	1
5.	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	93,9	12,8	< МВА*	24,7	1
6.	Шпаклівка мінеральна стартова Ceresit СТ 29	10,3	7,99	17,6	36,8	1
7.	Штукатурка цементна Момент	54,7	< МВА*	< МВА*	4,65	1
8.	Штукатурка цементно-вапняна Момент	93,8	10,3	15,1	36,6	1
9.	Шпаклівка декоративна акрилова Ceresit СТ95 (0,07), Ceresit СТ 95 (0,15) ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009	93,8	10,3	15,1	36,6	1

***Примітка:** Значення виміряних питомих активностей природних радіонуклідів у наданій пробі менше значення мінімальних активностей, які можна визначити за 3600 с (геометрія «Маринеллі 1л»), при використанні напівпровідникового спектрометру СЕГ-002 «АКП-П»: МВА по ^{40}K – 20,0 Бк/кг; МВА по ^{232}Th – 4,0 Бк/кг; МВА по ^{226}Ra – 4,0 Бк/кг.

Висновок

Проба(и) згідно «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи. ДГН 6.6.1.-6.5.001-98» (п.8.5.1) відноси(я)ться до першого класу ($A_{\text{еф}} \leq 370$ Бк/кг). Матеріал може застосовуватись для всіх видів будівництва без обмежень.

Додаткова інформація: даний паспорт стосується тільки зразків, які проходили радіаційний контроль.

Вимірювання провів

Паспорт оформлений

Грішин С.М.

Жарко М.О.

3 примірники:

Замовник:

ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)» 2 прим.

НВЛ НВП «АКП» 1 прим.

Паспорт може відтворюватися тільки повністю та за згодою НВЛ НВП «АКП»