




НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД»
НЕЗАЛЕЖНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

Україна, 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
E-mail: akp@akp.kiev.ua http://www.akp.kiev.ua
Тел.:(380 44) 501-4907 Факс: (380 44) 502-89-18

 <p>2Т102 ДСТУ ISO/IEC 17025</p>	<p>Атестат акредитації виданий Національним агентством по акредитації України № 2Т102 від 29.05.17</p>
<p>Свідоцтво Мінздраву України об атестації на право проведення радіаційного контролю № 180 от 13.10.00 подовжено листом № 176 від 09.03.06</p>	

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий лабораторією



Є.В. Скляренко

« 19 » червня 2020 р.

Дійсний до

« 18 » червня 2021 р.

П А С П О Р Т 058-06/20
радіаційної якості

Матеріали для гідроізоляції, гідрофобізації та герметизації
виробництва ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)» м. Вишгород
назва сировини і будівельного матеріалу

Виданий (кому) ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»
найменування підприємства (організації)
Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2
(адреса)

Виданий (ким) НВЛ НВП «АКП»
найменування організації, що проводила вимірювання
Україна, 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
(адреса)

Метод виміру спектрометричний

Тип приладу напівпровідниковий спектрометр СЕГ-002 «АКП-П», зав. № 21-05

Свідоцтво про калібрування UA 01 № 3696

Дата проведення калібрування 25.07.19

З примірники:

Замовник:

ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)» 2 прим.

НВЛ НВП «АКП» 1 прим.

Паспорт може відтворюватися
тільки повністю та за згодою
НВЛ НВП «АКП»

Результати вимірювань

№ п/п	Назва сировини і будматеріалу	Питома активність природних радіонуклідів, Бк/кг			Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів, $A_{\text{еф}}$ (Бк/кг)	Клас застосування
		K-40	Th-232	Ra-226		
Матеріали для гідроізоляції, гідрофобізації та герметизації Виробництва ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)» м. Вишгород						
1.	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	67,8	12,3	9,6	31,5	1
2.	Еластична гідроізоляційна суміш (2К) Ceresit CR 66 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	67,8	12,3	9,6	31,5	1
3.	Еластична гідроізоляційна суміш (2К) Ceresit CR 90 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	67,8	12,3	9,6	31,5	1
4.	Захист для швів Ceresit СТ 10 ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009	67,8	12,3	9,6	31,5	1
5.	Захист для швів Ceresit СТ 13 ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009	67,8	12,3	9,6	31,5	1
6.	Захист для швів Ceresit СО 81 ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009	67,8	12,3	9,6	31,5	1
7.	Гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009	67,8	12,3	9,6	31,5	1

***Примітка:** Значення виміряних питомих активностей природних радіонуклідів у наданій пробі менше значення мінімальних активностей, які можна визначити за 3600 с (геометрія «Маринеллі 1л»), при використанні напівпровідникового спектрометра СЕГ-002 «АКП-П»: МВА по ^{40}K – 20,0 Бк/кг; МВА по ^{232}Th – 4,0 Бк/кг; МВА по ^{226}Ra – 4,0 Бк/кг.

Висновок

Проба(и) згідно «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи. ДГН 6.6.1.-6.5.001-98» (п.8.5.1) відноси(я)ться до першого класу ($A_{\text{еф}} \leq 370$ Бк/кг). Матеріал може застосовуватись для всіх видів будівництва без обмежень.

Додаткова інформація: даний паспорт стосується тільки зразків, які проходили радіаційний контроль.

Вимірювання провів

Паспорт оформлений



Грішин С.М.

Жарко М.О.

З примірники:

Замовник:

ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)» 2 прим.
НВЛ НВП «АКП» 1 прим.

Паспорт може відтворюватися
тільки повністю та за згодою
НВЛ НВП «АКП»