



НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД»
НЕЗАЛЕЖНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

Україна, 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
E-mail: akp@akp.kiev.ua http://www.akp.kiev.ua
Тел.:(380 44) 501-4907 Факс: (380 44) 502-89-18

 <p>2Т102 DСТU ISO/IEC 17025</p>	<p>Атестат акредитації виданий Національним агентством по акредитації України № 2Т102 від 29.05.17</p>
<p>Свідоцтво Мінздраву України об атестації на право проведення радіаційного контролю № 180 от 13.10.00 подовжено листом № 176 від 09.03.06</p>	

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий лабораторією



Є.В. Скляренко

« 19 » червня 2020 р.

Дійсний до

« 18 » червня 2021 р.

П А С П О Р Т 068-06/20
радіаційної якості

Штукатурки декоративні
виробництва ТОВ з П «Хенкель Баутехнік (Україна)» м. Вишгород
назва сировини і будівельного матеріалу

Виданий (кому) ТОВ з П «Хенкель Баутехнік (Україна)»
найменування підприємства (організації)
Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2
(адреса)

Виданий (ким) НВЛ НВП «АКП»
найменування організації, що проводила вимірювання
Україна, 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
(адреса)

Метод виміру спектрометричний

Тип приладу напівпровідниковий спектрометр СЕГ-002 «АКП-П», зав. № 21-05

Свідоцтво про калібрування UA 01 № 3696

Дата проведення калібрування 25.07.19

З примірники:

Замовник:

ТОВ з П «Хенкель Баутехнік (Україна)» 2 прим.
НВЛ НВП «АКП» 1 прим.

Паспорт може відтворюватися
тільки повністю та за згодою
НВЛ НВП «АКП»

Результати вимірювань

№ п/п	Назва сировини і будматеріалу	Питома активність природних радіонуклідів, Бк/кг			Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів, $A_{\text{еф}}$ (Бк/кг)	Клас застосування
		K-40	Th-232	Ra-226		
Штукатурки декоративні, Виробництва ТОВ з П «Хенкель Баутехнік (Україна)» м. Вишгород						
1.	Штукатурка декоративна БАЗА Ceresit СТ 35	31,5	< МВА*	5,37	8,05	1
2.	Штукатурка декоративна кольорова Ceresit СТ 35	31,5	< МВА*	5,37	8,05	1
3.	Штукатурка декоративна структурна біла Ceresit СТ 36	31,5	< МВА*	5,37	8,05	1
4.	Штукатурка моделююча Visage Ceresit СТ 720	31,5	< МВА*	5,37	8,05	1
5.	Штукатурка "камінцева" біла Ceresit СТ 137	31,5	< МВА*	5,37	8,05	1
6.	Штукатурка декоративна акрилова Ceresit СТ 60 кольорова	< МВА*	< МВА*	3,62	3,62	1
7.	Штукатурка декоративна акрилова Ceresit СТ 63 кольорова	< МВА*	< МВА*	< МВА*	< МВА*	1
8.	Штукатурка декоративна акрилова Ceresit СТ 64 кольорова	206	< МВА*	< МВА*	17,5	1
9.	Штукатурка декоративна силікатна "камінцева" Ceresit СТ 72 кольорова	206	< МВА*	< МВА*	17,5	1
10.	Штукатурка декоративна силікатна "короїд" Ceresit СТ 73 кольорова	206	< МВА*	< МВА*	17,5	1
11.	Штукатурка декоративна силіконова "камінцева" Ceresit СТ 74 кольорова	206	< МВА*	< МВА*	17,5	1
12.	Штукатурка декоративна силіконова "короїд" Ceresit СТ 75 кольорова	< МВА*	< МВА*	< МВА*	< МВА*	1
13.	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77 кольорова	< МВА*	< МВА*	1,18	1,18	1
14.	Штукатурка силікон-силікатна декоративна "камінцева" Ceresit СТ 174 Machine кольорова	< МВА*	< МВА*	< МВА*	< МВА*	1
15.	Штукатурка силікон-силікатна декоративна "короїд" Ceresit СТ 175 кольорова	3,64	< МВА*	3,75	4,06	1
16.	Штукатурка еластомерна "камінцева" Ceresit СТ 79 кольорова	< МВА*	< МВА*	< МВА*	< МВА*	1

*Примітка: Значення виміряних питомих активностей природних радіонуклідів у наданій пробі менше значення мінімальних активностей, які можна визначити за 3600 с (геометрія «Маринеллі 1л»), при використанні напівпровідникового спектрометра СЕГ-002 «АКП-П»: МВА по ^{40}K – 20,0 Бк/кг; МВА по ^{232}Th – 4,0 Бк/кг; МВА по ^{226}Ra – 4,0 Бк/кг.

3 примірники:

Замовник:

ТОВ з П «Хенкель Баутехнік (Україна)» 2 прим.

НВЛ НВП «АКП» 1 прим.

Паспорт може відтворюватися
тільки повністю та за згодою
НВЛ НВП «АКП»

Висновок

Проба(и) згідно «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи. ДГН 6.6.1.-6.5.001-98» (п.8.5.1) відноси(я)ться до першого класу ($A_{\text{эф}} \leq 370$ Бк/кг). Матеріал може застосовуватись для всіх видів будівництва без обмежень.

Додаткова інформація: даний паспорт стосується тільки зразків, які проходили радіаційний контроль.

Вимірювання провів

Грішин С.М.

Паспорт оформлений

Жарко М.О.

3 примірники:

Замовник:

ТОВ з П «Хенкель Баутехнік (Україна)» 2 прим.

НВЛ НВП «АКП» 1 прим.

Паспорт може відтворюватися
тільки повністю та за згодою
НВЛ НВП «АКП»